

Gebruiksaanwijzing Kookverf:

Geschiktheid:

Kookverf is een watergedragen, oplosmiddelvrije, dampdoorlatende en natuurvriendelijke verf voor binnen en buiten. Het bindmiddel is zetmeelstijfsel van rogge- en tarwebloem. Als oplosmiddel wordt water gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen en hergebruikt titaanwit.

Kookverf is geschikt voor onbehandeld en ruw (ongeschaafd) hout van:

- gevelbetimmeringen
- schuren
- schuttingen
- pergola's etc.

Kookverf in donkere kleuren is geschikt om over oude, verweerde carbolineumlagen aan te brengen. Het kan niet over grondverf, oude latex- of verflagen aangebracht worden. Oude verflagen moeten eerst verwijderd worden, tenzij deze oude lagen geheel verweerd zijn en veel kaal hout zichtbaar is.

Kookverf geeft een ademende, beschermende laag en belemmert de vochtopname en -afgifte niet, daardoor werkt het hout op de zuid- en westgevels zoals bij onbeschilderd hout en kunnen er geen blazen ontstaan.

Het is voldoende om alleen de zichtzijde van het hout te schilderen.

Dunne gevelbeschietingen, kozijnen, deuren en ramen kunnen beter met lijnolieverf worden beschermd.

Verwerking:

Goed omroeren voor gebruik, met een sterke roerstok. Kookverf is vrij dik (kwarkachtig), maar kan per blik in dikte veel verschillen. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit.

De ondergrond moet vetvrij en draagkrachtig zijn.

Nieuw hout, ongeschaafd:

1 of 2 lagen onverdunde Kookverf aanbrengen.

Nieuw hout, geschaafd:

Twee lagen Kookverf aanbrengen; de eerste laag verdunnen met 30% anti-schimmelmiddel of 30% water. Na minimaal 24 uur droging de tweede laag onverdund aanbrengen. Na 5 jaar een nieuwe laag aanbrengen. In tussentijd kan het hout enigszins verweren waardoor het resultaat van de volgende laag beter zal zijn en vele jaren zal standhouden.

Oud hout:

Op een schone ondergrond twee lagen KOOKVERF aanbrengen; de eerste laag KOOKVERF verdunnen met 30% Anti-schimmelmiddel of 30% water. Na minimaal 24 uur droging de tweede laag onverdund aanbrengen.

Over oude Kookverflagen in dezelfde kleur kan na het verwijderen van los stof en vuil een nieuwe laag Kookverf aangebracht worden. Bij verschillende kleuren eerst de oude Kookverf verwijderen door met water af te borstelen en/of met hogedrukreiniger te verwijderen.

Gereedschap:

Met een speciale Kookverfkwest, die veel verf kan opnemen. Rollen is ook mogelijk evenals airless spuiten. Nozzle 5.15 0.0015 duims/45 graden

Kookverf kan gemakkelijk met water en zeep van handen, gereedschap en kleding gewassen worden als de verf nog nat is.

Verbruik:

4 m² per liter, afhankelijk van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond. 2 m² / liter, bij verwerking met airless spuit.

Verpakking:

1, 3, 10, 20 liter blikken.

Koel maar vorstvrij bewaren in goed gesloten verpakking. Onbepaald houdbaar.