

Gebruiksaanwijzing Lijnolieverf:

Geschiktheid:

Lijnolieverf is een oplosmiddelvrije, natuurvriendelijke verf voor binnen en buiten. Het bindmiddel is gekookte lijnolie, de pigmenten zijn aardverfstoffen, niet giftige, synthetische pigmenten en titaanwit. De verf is half glanzend, reukloos en gebruiksklaar.

Toegevoegd is siccatief als droogmiddel, als verdunning kan gomterpentijn gebruikt worden.

Lijnolieverf is dankzij de vocht- en zuurstofregulerende lijnolie een ideale beschermlaag. De verf verandert door oxidatie in een poreuze en vochtdoorlatende laag, die zoveel zuurstof doorlaat als de ondergrond nodig heeft. Het vocht kan door de verf heen verdampen. Lijnolieverf laat na verloop van jaren niet los en het is niet nodig de verf te verwijderen bij overschilderen.

Lijnolieverf heeft een goed indringings- en hechtingsvermogen op de meeste ondergronden. De verf droogt langzaam, dit betekent dat de vluchtige bestanddelen langzaam verdampen als de verf droogt. De verf droogt door oxidatie met zuurstof. Door weersinvloeden verweert de verf langzaam, een voordeel voor volgende schilderbeurten (hechting).

Lijnolieverf verwerkt prettig en is makkelijk te onderhouden. Het is geschikt voor onbehandeld hout van:

- ramen, deuren, kozijnen, zowel binnen als buiten en
- houtwerk, zoals dunne beschietingen en geschaafde delen.

Onder normale omstandigheden is de verf na ongeveer 8 uur droog en na twee dagen voldoende doorgehard om over te schilderen. Onder ongunstige omstandigheden (vocht en kou) dient men rekening te houden met langere droogtijden.

Verwerking:

Goed omroeren voor gebruik.

De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn. Schilderen met Lijnolieverf kan het beste plaatsvinden als het warm en droog weer is. Niet in de volle zon schilderen, dit geeft kans op blaarvorming door te snelle droging van het oppervlak.

Nieuw werk:

Twee lagen grondverf aanbrengen met een droogtijd tussen de lagen van tenminste 24 uur. Aflakken met onverdunde Lijnolieverf. Breng dunne lagen aan anders bestaat de kans dat de verf na oppervlaktedroging gaat rimpelen.

Bestaand werk:

Het gehele oppervlak voorlakken met 10% verdunde Lijnolieverf. Na droging aflakken met onverdunde Lijnolieverf. Breng dunne lagen aan anders bestaat de kans dat de verf na oppervlaktedroging gaat rimpelen.

Gereedschap:

Met kwast of roller. Spoel de kwasten tijdens het schilderwerk niet telkens uit, maar laat ze in water staan. Vóór gebruik de waterdruppels uitslaan. Rollers kunnen in de verf worden ondergedompeld en zijn direct weer te gebruiken.

Onderhoud:

Lijnolieverf kan met de gebruikelijke huishoud reinigingsmiddelen worden schoongemaakt. Na 3 jaar het schilderwerk bijwerken, na 6 jaar overschilderen. Na ontvetten en schuren kan een nieuwe laag (zie bij *Bestaand werk*) aangebracht worden.

Verbruik:

10 m² per liter, afhankelijk van zuigkracht van de ondergrond.

Verpakking:

0,2, 1, 3 en 10 liter blikken.

Bewaren in goed gesloten verpakking. Buiten bereik van kinderen en dieren houden.